



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW003



样品名称: 金属型耐磨地坪材料

Sample Name

委托单位: 山东省东营鲁和工贸有限公司

Client

检验类别: 27097000 委托检验 0270970

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW003

第1页共2页

1 0 3 1	2012012111003		30 1 30 7 7 7 7		
样品名称	金属型耐磨地坪材料	检验类别	<b>秦托检验</b>		
委托单位	山东省东营鲁和工贸有限公司	商标	如語館		
生产单位	山东省东营鲁和工贸有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年07月08日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	颗粒状与粉状的混合 物, 无结块		
检验依据	JC/T906-2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 耐磨度比				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、耐磨度比的检验结果符合标准 JC/T 906-2002 中 II 型的技术指标要求。*				
和說	签发日期: 2015 年 08 月 25 日 (检验测试章)				
路路					
备注:《武安全台》中224年24年24年24日					

准: 5 批

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW003

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
館	抗折强度, 28d, MPa	≥13.5	14.20 E	
	抗压强度, 28d, MPa	≥90.0	92.6	
	耐磨度比,%	≥350	372	

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.13。