



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW223

样品名称:	菱镁保温隔热防火发泡板			
Sample Name				
委托单位: Client	山东长江粮油仓储机械有限公司			
检验类别: Test Type	多。 多。 多。 多。 多。 多。 多。 多。 多。 多。			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW223 第1页共2页 样品名称 菱镁保温隔热防火发泡板 检验类别 委托检验 山东长江粮油仓储机械有限公司 委托单位 商 标 生产单位 山东长江粮油仓储机械有限公司 等 级 生产日期 样品编号 来样日期 2016年01月27日 规格型号 1120mm×2440mm×30mm 样品数量 1组 样品状态 块状, 外观完好 检验依据 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 检验项目 1. 导热系数 \*依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 送检样品的 导热系数的检验结果见第2页。\* 检验结论 签发日期: 2016年03月18日 (检验测试章) 备注: (此处空白) 位验测试节

批

**冷**验

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW223

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	导热系数, W/(m⋅K)		0.139 (平均温 度: 25.00℃)	

(以下空白)

备注: (此处空白)