



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC191

样品名称:	思远外墙腻子
Sample Name	
受检单位:	唐山市思远涂料有限公司
Client	
检验类别:	为中心。抽样检验。 1
Test Type	61764119611961196119611

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC191

1 4 7 19 3	201003BC191	THAT THE	弗1贝共2页			
产品名称	思远外墙腻子	检验类别	抽样检验			
受检单位	唐山市思远涂料有限公司	生产日期	2016年02月10日			
生产单位	唐山市思远涂料有限公司	规格型号	ない。			
抽样地点	公司仓库	商标	思远			
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等级	合格			
抽样日期	2016年03月10日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状 足 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	抽样基数	5t 200 200			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性					
检验结论	*经检验,抽检样品的容器中状性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐力抗开裂性的检验结果符合标准JG/T求。*	K性、粘结强度、 B	《子膜柔韧性、动态 (P)的技术指标要 化改作人			
的好			沙测试章)			
4 11		THE RESERVE AND A STATE OF THE PARTY OF THE	AND REALISE IN TAXABLE PARTY.			

备注: (此处空白)

批 准:

核:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024



建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603BC191

第2页共2页

1007-04070	No. of the last of			73.4	パースイル
序号	检验项目		标准要求 普通型(P)	检验结果	单项结论
	容器中状态		无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h		\$5 35	0.8	合格
4	初期干燥抗裂性 (6h), 单道施工厚度≤1.5mm 的产品		lmm, 无裂纹	1mm, 无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/ (g/10min)		€2.0		合格
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度/ MPa	标准状态	≥0.60	0.76	合格
		冻融循环 (5次)	≥0.40	0.55	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 100mm, 无裂纹	直径 100mm, 无裂纹	符合
11	动态抗开裂性 (基层裂缝)/mm		≥0.04, <0.08	0.06	合格

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.32。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

