



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW225

样品名称: 菱镁保温隔热防火发泡板

Sample Name

委托单位: 山东长江粮油仓储机械有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



150002283084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW225

第 1 页 共 2 页

样品名称	菱镁保温隔热防火发泡板	检验类别	委托检验
委托单位	山东长江粮油仓储机械有限公司	商 标	—
生产单位	山东长江粮油仓储机械有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 01 月 27 日	规格型号	600mm×600mm×20mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》		
检验项目	1. 导热系数		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 送检样品的导热系数的检验结果见第 2 页。*</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW225

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	导热系数, W/(m·K)	—	0.146 (平均温度: 25.00℃)	—
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC