

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC235

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC235

第 1 页 共 2 页

产品名称	砌筑砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	生产日期	—
生产单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	金巢
抽 样 人	陈嘉宇 谷冰莹	等 级	DMM10
抽样日期	2016 年 04 月 25 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率 2. 28d 抗压强度 3. 凝结时间		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的保水率、28d 抗压强度、凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M10 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AC235

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M10)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥ 88	90.9	合格
2	28d 抗压强度/MPa	≥ 10.0	12.0	合格
3	凝结时间/h	3~9	6.5	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.16。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry