

2012003084M

检。

验。

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.); 201503AC007

样品名称: 僧水膨珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京瀛海玉友粘合剂厂

Client

检验类别: 01760年 插样检验 09760

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012903084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC007

第1页共2页

中心细节	140.): 201303AC001	THO THE	一人工人的一个一个		
产品名称	增水膨珠保温砂浆	检验类别	抽样检验 60		
受检单位	北京瀛海玉友粘合剂口	生产日期			
生产单位	北京瀛海玉友粘合剂厂	规格型号	THE STATE OF THE S		
抽样地点	企业成品库房。	商。标			
抽样人	正明紀 了除真金 25000000	等。级	建		
抽样日期	2015年03月05日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	は記録		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 千密度 2.0 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*				
		日期: 2015年	04月13日		
455	THE PERSON THE PERSON	1601	to action		
备注: (此刻	であり、よっちょとっちょうもよう	H-TOP I	THE THE		

1242

市核: 14

编 制:

多小工作

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC007

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求(江型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301~400	2324	
路	抗压强度/MPa	≥0.40	0.51	
	导热系数(平均温度: 25.00°C)/[W/(m·K)]	≤0,085	0.082	

(以下空白)

备注: 配比: 科: 水=1: 0.80。