



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW141

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京鸿励世业科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW141

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京鸿励世业科技发展有限公司	商 标	鸿励世业
生产单位	北京鸿励世业科技发展有限公司承德县分公司	等 级	DM-HR-M7.5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 08 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的凝结时间、强度的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通砌筑砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 09 月 15 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW141

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (M7.5 普通 砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	凝结时间, h		3~8	4.5	合格
2	强度, MPa	抗压强度	≥7.5	8.2	合格
		拉伸粘结强度	≥0.20	0.30	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。					

