



检验

告

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW009

样品名称:

蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位:

天津齐明环保设备有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW009 第1页 共2页							
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验 10000000				
委托单位	天津齐明环保设备有限公司	商标	品品品				
生产单位	天津齐明环保设备有限公司	等级	B06 A3.5				
生产日期		样品编号					
来样日期	2016年03月14日	规格型号	200mm×240mm×600mm				
样品数量	1212911281	样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》						
检验项目	1. 千密度 2. 立方体抗压强度 3. 导热系数						
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准GB 11968-2006中 B06 级-合格品的技术指标要求;立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 28 日 《检验测试章》						
备注:(此处室的)							

批准:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW009

第2页共2页

邮编: 100024

alte Streets III						
序号	检验项目	标准要求 (B06级-含格品)		检验结果		单项 结论
語	于密度/ (kg/m³)	≤625		610		合格
	立方体抗压强度/MPa	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
	13.5 W 15.25	≥3.5	≥2.8	3,6	3.5%	
3		€0.16		0.15 (平均温度: 25.00°C)		合格

(以下空白)

备注: (此处空白)