



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711BC113

样品名称:	抹面砂浆
Sample Name	
受检单位: Client	唐山润通保温材料有限公司
检验类别: Test Type	型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Capter for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.):	20171	1BC113

第1页共2页

产品名称	抹面砂浆	检验类别	型式检验		
受检单位	唐山润通保温材料有限公司	生产日期	2017年09月30日		
生产单位	唐山润通保温材料有限公司	规格型号			
抽样地点	公司仓库	商标			
抽样人	孙士震 陈嘉宇	等级			
抽样日期	2017年11月08日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状	抽样基数	5t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》				
检验项目	 拉伸粘接强度(与模塑板) 柔韧性(压折比) 可操作时间 吸水量 不透水性 				
检验结论	*经检验,抽检样品的拉伸粘接强力可操作时间、吸水量、不透水性的检验 抹面胶浆的技术指标要求。*	全结果符合标》 日期: 2014			
备注:(此处	少空白)		2000以 2000以 4000 4000以 4000 4000以 4000 400		

批 准:

制: 张华

市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711BC113

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1 强度(模塑板		原强度		≥0.10,破坏发生 在模塑板中	0.12, 破坏界面在 模塑板中	合格
	拉伸粘结 强度(与 模塑板) /MPa	耐水	浸水 48h, 干燥 2h	≥0.06	0.10	合格
		强度	浸水 48h, 一干燥 7d	≥0.10	0.11	合格
		耐力	朱融强度 -		0.10	合格
2	柔韧性	压折比		≤3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	1.5	合格	
4	吸水量/ (g/m²)		≤500	460	合格	
5	不透水性			试样抹面层内侧 无水渗透	试样抹面层内侧 无水渗透	符合

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。





说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com





