



检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201601AW212

样品名称:

建筑结构胶(植筋型)

Sample Name

委托单位: 北京众固新业科技开发有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW212

第1页共2页

1.63m 3(110.). 2010011111212		White Hall I have been	シャートー	
样品名称	建筑结构胶 (植筋型)	检验类别	委托检验	
委托单位	北京众固新业科技开发有限公司	商标	众固	
生产单位	北京众固新业科技开发有限公司	等级	A级	
生产日期	强强强强强	样品编号	認認能	
来样日期	2016年01月25日	规格型号	ZHG-1	
样品数量	16年28日日15日	样品状态	混凝土块上植入 直径18mm 钢筋	
检验依据	MT 146.1-2011《树脂锚杆》			
检验项目				
检验结论	*依据标准 MT 146.1-2011 规定的试验方法进行检验,送检样品的拉拔力的检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2016 年 92 月 22 田 (检验测试章)			
备注:(此处空白)				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW212

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	拉坡力/kN		117, 基材破均	经验 据码

(以下空白)

备注: 委托方提供:

- (1) 基材 C40 混凝土、钻孔直径 26mm、螺纹钢直径 18mm、锚固深度 270mm;
- (2) 试件龄期为 3 天且经受焊接热影响。