



2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC153

样品名称: 抹面抗裂砂浆
Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司
Client

检验类别: 型式检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC153

第1页共2页

产品名称	抹面抗裂砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	2014年11月			
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	器的经			
抽样人	五明轩。 苏亮,	等级				
抽样日期	2014年12月16日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块。	抽样基数	\$100 PM			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中部面胶浆的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 08 日					
超超	語語語語		检验测试章)			
备注: (此处	変かれるというというない	OTTO TI	THE COURT			

批准:

审核: 7//20

编制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AC153

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1978 1978		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10. 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	3.0 €	2.9	合格。
	可操作时间加		1.5~4.0	2.0	5000 P

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。