



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BC213

工 业 干 混 砂 浆

样品名称: 外墙耐水腻子

Sample Name

受检单位: 北京富成铭轻体建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry







(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BC213

第1页 共2页

产品名称	外墙耐水腻子	检验类别	抽样检验
受检单位	北京富成铭轻体建筑材料有限公司	生产日期	2017年04月24日
生产单位	北京富成铭轻体建筑材料有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	—
抽 样 人	孙士震 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2017年05月24日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 吸水量 4. 耐碱性 5. 耐水性 6. 粘结强度(标准状态) 7. 腻子膜柔韧性		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的容器中状态、施工性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度(标准状态)、腻子膜柔韧性的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中普通型(P)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2017年06月19日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705BC213

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 普通型 (P)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	吸水量 (g/10min)	$\leq 2.0$	1.2	合格
4	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
5	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
6	粘结强度 (标准状态) / MPa	$\geq 0.60$	0.75	合格
7	腻子膜柔韧性	直径 100mm, 无裂纹	直径 100mm, 无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0 : 0.35。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建科院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检测测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律费用由建筑材料工业技术监督研究中心承担。  
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): [dmte2007@163.com](mailto:dmte2007@163.com)

