



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707DW004G1

工厂工厂任

样品名称:	水性聚氨酯防水涂料	
Sample Name		
委托单位: Client	北京冠润德防水科技有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		

建筑材料工业技术监督研究中心。

建筑材料工业干湿砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707DW004G1

第1页共2页

		1	1 1 1 1 1 1 1		
样品名称	水性聚氨酯防水涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京冠润德防水科技有限公司	商标	冠润德		
生产单位	北京冠润德防水科技有限公司	等 级	FIRE		
生产日期		样品编号			
来样日期	2017年07月26日	规格型号	1 类		
样品数量	4kg	样品状态	液态		
检验依据	JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》				
检验项目	 拉伸强度 断裂延伸率 固体含量 	3. 低温柔性	4. 不透水性		
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸强度、固体含量的检验结果符合标准 JC/T (技术指标要求。* 混砂菜。		
DE PER	经的特殊的	The state of the s	金验测试章)		

备注: 本报告是对 201707DW004 的更改, 本报告发出之日起

原报告作废。

核: 14

1861

编制:

带

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮編: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707DW004G1

第2页 共2页

THE THE SELECT		标准要求	HI AUTO	7 7 7 7
序号	检验项目	(1类)	检验结果	单项结论
1	拉伸强度/MPa	≥1.0	1.0	合格
2	断裂延伸率/%	≥300	312	合格
3	低温柔性 (绕 Φ10mm 棒弯 180°)	-10℃, 无裂纹	-10℃, 无裂纹	符合
4	不透水性, (0.3MPa, 30min)	不透水	不透水	符合
5	固体含量/%	≥65	72	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



