

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC237

样品名称: 膨胀玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京市航天兴华装饰材料有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201502AC237

第1页共2页

認	签发日期: 2015 年 04 月 14 日 (检验测试章)				
检验结论					
	经检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数、压剪粘结强度、 软化系数、燃烧性能级别的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 L型的 技术指标要求。				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 压剪粘结强度 5. 软化系数 6. 燃烧性能级别				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	\$12525		
抽样日期	2015年02月11日	抽样数量	100kg		
抽样人	主明轩 个张媛一个	等一级			
抽样地点	企业成品库房 一个	商标	超级群		
生产单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	规格型号	THE PERSON		
受检单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	生产日期	2015年01月		
产品名称	膨胀玻化微珠保温砂浆	检验类别	抽样检验		

批准:

业技术监督研究中心

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心China Building Material Line

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC237

第2页共2页

HOP	PIRTURITY		一个一个一个一个	
序号	检验项目	标准要求 (1型)	检验结果	单项结论
	于密度/ (kg/m³)	240~300	270	2000
2	抗压强度/MPa	≥0.20	0.32	20 8 8 C
路	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	€0.070	0.065	合格。
242	压剪粘结强度/kPa	≥50	86	258
250	软化系数	≥0.50	0.78	2000
6	燃烧性能级别	STAR STAR	A (A ₁) 级	3000

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料: 水=1: 0.80;

(2) 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。