



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW161

样品名称: BM 连锁砌块粘接砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市久春砂石建材经营中心

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW161

工,0344 2 (1	No.): 201404AW161	PT-POPT!	第1页 共2页	
样品名称	BM 连锁砌块粘接砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	北京市久春砂石建材经营中心	商标		
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等级	M5.0	
生产日期	2014年03月	样品编号	25012	
来样日期	2014年04月08日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	JC 890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》			
检验项目	1. 抗压强度 2. 粘结强度			
	经检验,送检样品的抗压强度、粘结强度的检验结果符合标准 JC 890-2001 中砌筑砂浆的技术指标要求。			
检验结论	學是認識學	The state of the s	混砂类以	
語語	签发日期: 2014 年 05 月 26 日 (检验测试章)			
备注: (此处	家具以254224242424242424242424242424242424242	5.50 (新聞稿) 5.50 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		

准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW161

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
領	抗压强度,MPa	>5.0	6.5	合格
2	粘结强度, MPa	≥0.20	0.26	合格

备注: 配比: 粉:水=1:0.14。