



验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW108

样品名称

BM连锁砌块

Sample Name

委托单位:

三河市靖航宇建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





20120030844(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW108

第1页共2页

1.0000	110.9. 201300AW100	AUTAUTA	アナバースト			
样品名称	BM连锁砌块	检验类别	秦秋春春子子子子			
委托单位	三河市靖航宇建材有限公司	商标				
生产单位	三河市靖航宇建材有限公司	等级	MU5:0			
生产日期	2015年05月	样品编号				
来样日期	2015年08月03日	规格型号	395mm×195mm×190mm			
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
检验项目	1. 密度等级中于2. 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011中密度等级 1200 级的技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*					
發起	5年09月01日					
友注:74	22424242	PROPERTY.				

备注:(此处空白)

批准:例如工事

核: 7400

编制: 🕢

Ja. 4 F



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW108

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	密度等級/ (kg/m³) (密度等級 1200 级)	≥1110, ≤1200	1180	
2	抗压强度/MPa	平均值最小值	平均值最小值	
	(强度等级 MU5.0)	≥5.0 ≥4.0	5.2 4.9	

(以下空白)

备注:(此处空白)