



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW135

样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京金兴国科技发展有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW135			第1页共2页			
样品名称	は記れる	检验类	别	委托检验		
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商	标			
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等	级			
生产日期		样品编	号			
来样日期	2015年01月06日	规格型	号	手粉型		
样品数量	20kg 23 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	样品状	态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂,符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的签发日期:	2015 全	要求			
备注:(此处空旬)						

审核: 3尖丸

编制:

常

批准:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW135

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无梨纹	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.50	0.75	合格
		浸水后	> 0.30	0.60	合格

(以下空白)

备注: 记比: 粉: 水=1: 0.40。