



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW005

样品名称: 玻化砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京合木粘合剂厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW005

100 m 3 (170.): 201303D W003		はいったようかは	第1页共2页			
样品名称	玻化砖粘结剂	检验类别	委托检验			
委托单位	北京合木粘合剂厂	商。标	解			
生产单位	北京合木粘合剂户	等级	CIESTS			
生产日期		样品编号	認語			
来样日期	2015年05月15日	规格型号	CI型			
样品数量	JOKE TO THE	样品状态	新星			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶;老化后的拉伸胶粘强度,晾置时间合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶	7, 20min 拉伸胶粘强	度的检验结果符			
		发日期: 2015 年 06 (检验测	DI LETTER TO SE			
备注:生产1	##: £0816 PY 76 PY 56 PY					

批准: 9

制

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 1/00024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW005

第2页 共2页

FLACE	PARTY AND LANGE OF THE PARTY AND THE		20 420 754 20	
序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	0.5	1335	合格
22	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	20.9	合格。
133	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.7	合格。
	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度 /MPa	≥0.5	0.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.24。