



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW173



样品名称:	建筑结构胶(裂缝修补)
		-

Sample Name

委托单位: 北京众固新业科技开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW173

第1页共2页

	TO TOTAL TOTAL	十二十二十二年	贝 共 2 贝		
样品名称	建筑结构胶(裂缝修补)	检验类别	MAROTA		
委托单位	北京众固新业科技开发有限公司	商品标	入國·		
生产单位	北京众固新业科技开发有限公司	等级	AW		
生产日期		样品编号			
来样日期	2017年01月21日	规格型号	ZHG-5		
样品数量	A I交 4kg B I胶 1kg	样品状态	10000000000000000000000000000000000000		
检验依据	GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》				
检验项目	1. 胶体性能 (抗拉强度、受拉弹性模量、抗弯强度、抗压强度) 2. 粘结能力 (钢对钢拉伸抗剪强度)				
	经检验,送检样品的胶体性能(抗拉强度、受拉弹性模量、抗弯强度、抗压强度)、粘结能力(钢对钢拉伸抗剪强度)的检验结果符合标准 GB 50728-2011 中混凝土裂缝修复胶的技术指标要求。				
检验结论	を	期: 2017年02 (检验测	AND THE PARTY OF T		
备注:(此处	2012-1-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12	1973人6数的	競		

द्यस्तिद्ध

批准: 6

审 核.

编制

编制: 苏亮

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼建筑材料工业技术监督研究中心 Trianical Sizebrum and Receipt Court of the Duilding Marginia Infinity

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW173

第2页共2页

C. Fire Contract			75 4 20	/ - /
	检验项目	标准要求 (混凝土裂缝 修复胶)	检验结果	单项结论
k 体能	抗拉强度(MPa)	≥25	30	合格
	受拉弹性模量 (MPa)	≥1.5×10 ³	1.8×10 ³	合格
	抗弯强度(MPa)	≥30, 且不得 呈碎裂状破坏	48, 非碎裂状破坏	合格
	抗压强度 (MPa)	≥50	53	合格
粘结 能力	钢对钢拉伸抗剪强度 (MPa)	≥15		合格
	性能	抗拉强度(MPa) 受拉弹性模量(MPa) 胶体 性能 抗弯强度(MPa) 抗压强度(MPa)	核	松验项目 标准要求 (混凝土裂缝 修复胶) 抗拉强度 (MPa) ≥25 30 股体性能 受拉弹性模量 (MPa) ≥1.5×10³ 1.8×10³ 技体性能 抗穹强度 (MPa) ≥30, 且不得 呈碎裂状破坏 48, 非碎裂状破坏 抗压强度 (MPa) ≥50 53 粘结 纲对钢拉伸抗剪强度

(以下空白)

备注: 配比: A 胶: B 胶=4: 1。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业技术监督研究中心 後。一地瞳

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com