



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW008样品名称: 真石漆

Sample Name

受检单位: 北京保利得建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW008

第 1 页 共 2 页

样品名称	真石漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京保利得建筑材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京保利得建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 23 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 涂料低温贮存稳定性 3. 初期干燥抗裂性 4. 干燥时间 5. 耐碱性 6. 耐冲击性 7. 耐水性 8. 耐沾污性 9. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、涂料低温贮存稳定性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐冲击性、耐水性、耐沾污性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型 (外用) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 07 月 17 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW008

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	施工性		喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	涂料低温贮存稳定性		3 次试验后, 无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
3	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
4	干燥时间 (表干) /h		≤ 4	0.8	合格
5	耐碱性		96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落, 与未浸泡 部分相比, 允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
6	耐冲击性		涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
7	耐水性		96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落, 与未浸泡 部分相比, 允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
8	耐沾污性		5 次循环试验后, ≤ 2 级	2 级	符合
9	粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.70	0.85	合格
		浸水后	≥ 0.50	0.62	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry