



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC014

样品名称:	内墙乳胶漆	
Sample Name		
受检单位:	北京市永顺涂料厂	
检验类别: Test Type	抽样检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC014

第1页共2页

The second secon	(0.). <u>20150 15 CO11</u>				
产品名称	内墙乳胶漆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市永顺涂料厂	生产日期	2013年04月07日		
生产单位	北京市永顺涂料厂	规格型号	部起網		
抽样地点	公司仓库	商标	語語学		
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级	合格品		
抽样日期	2013年04月11日	抽样数量	5kg		
样品状态	无结块液体	抽样基数	3t 25 25 3t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》				
检验项目	 容器中状态 施工性 低温稳定性 干燥时间 涂膜外观 对比率 耐碱性 耐洗刷性 				
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检面漆(合格品)的技术指标要求。		GB/T 9756-2009 中内 2013 年 05 月 20 日 (检验测试章)		

备注: (此处空白)

批准: 42

审核: 王奘如

编制:

献

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC014

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3次循环)	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h	/ ≤2	0.4	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率(白色和浅色)	≥ 0.90	0.90	合格
7	耐碱性 (24h)	无异常	无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥300	300	合格
		The second secon	HILLIAM THE THE	

(以下空白)

备注:(此处空白)



说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

