



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW268

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

REPORT TEST

中心编号(No.), 201602 AW269

十七5冊号(NO.): <u>201602AW268</u>		PLAN	第1页 共2页			
样品名称	资砖粘结剂 6000000000000000000000000000000000000		检验类别	委托检验		
委托单位	北京呈瑞建材有限公司		商 标			
生产单位	北京呈瑞建材有限公司	REE	等级			
生产日期	是認知。		羊品编号	記録		
来样日期	2016年02月29日		见格型号	于粉型		
样品数量	20kg	1991	羊品状态	粉状, 无结块		
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、表老化后的拉伸胶粘强度、冻融循环后的拉伸胶粘强度、晾置时间,20mi拉伸胶粘强度的检验结果符合标准JC/T547-2005中普通型胶粘剂(C1)的技术指标要求。*					
短期			温光报的			
點認	签发日期: 2016年04月25日					
77 TA	THE THE POLICE	(检验测试章)				
备注: (此处空白)		タード (を重定服領域)				

准: 批

北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW268

1 74		第 2 贝 共 2 贝		
序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
2	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
30	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	√ ≥0.5	0.6	合格
路	冻融循环后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
5	晾置时间,20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.8	合格
HOS	PER	1007745		TANTO

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。