

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107

样品名称: 热固聚苯瓷化保温板

Sample Name

委托单位: 廊坊正鹏化工建材有限公司

Client

检验类别:_______ 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107	0.01.601	第1页共3页					
样品名称	热固聚苯瓷化保温板	检验类别	委托检验					
委托单位	廊坊正鹏化工建材有限公司	商标						
生产单位	廊坊正鹏化工建材有限公司	等级	B ₁ 级					
生产日期	2016年01月	样品编号						
来样日期	2016年04月01日	规格型号	600mm×600mm×70mm					
样品数量	19	样品状态	块状, 外观完好					
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》							
检验项目	1. 燃烧性能等级							
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012 中平板块建筑材料 Bi (B) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 04 月 15 日							
		TO PER CHARACTER	(检验测试章)					
夕 计 / 11.1	EUSCO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR					

备注: (此处室白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107

第2页 共3页

HISTORY STATE					33 2 5 7 7 5 5 A		
序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项 结论	
	燃性等(级)	B 级	燃烧增长速率指 数,(W/s)	≤120	112	合格	
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	<试样边缘	<试样边缘	符合	
			600s 的总放热量, MJ	€7.5	7.0	合格	
			60s 內焰尖高度, mm	≤150	102	合格	
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合	
		966	氧指数值,%	≥30	31.5	合格	

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW107

第3页共3页

样品名称 热固聚苯诺化保温板 (样品照片) 201604 AN 107 备注: (此处空白)