



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201611AW147

样品名称:	了。 聚苯板 了一个了一个
Sample Name	
委托单位: Client	北京祥合盛世保温材料厂
检验类别: Test Type	委托检验

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201611AW147

第1页 共2页

14		Control Control	
样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京祥合盛世保温材料厂	商标	
生产单位	北京祥合盛世保温材料厂	等级	B ₂ 级
生产日期		样品编号	語語程
来样日期	2016年11月21日	规格型号	Table 1 * I
样品数量	10 # 55 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	样品状态	板状 300000
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑 GB 8624-2012《建筑材料及制品	是聚苯乙烯泡沫塑 燃烧性能分级》	
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度	3. 导热系数	4. 燃烧性能等级
检验结论	*经检验,送检样品的表观符合标准 GB/T 10801.1-2002 中检验结果符合标准 GB 8624-201 (制品)的技术指标要求。*	11 类的技术指标 2 中平板状建筑和 发日期: 2016	要求: 燃烧性能等级的 f料 B ₂ (E) 级可燃材料 年 12 月 01 日
文注、ハイス		P-67-20 (*	验测试章)。

备注: (以下空白)

制: 书. 亮.

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201611AW147

第2页共2页

1	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE			ノーコート リート イン・マン・マン・マート (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
序号	检验项目		杨	准要求	检验结果	单项 结论	
都	表观密度,kg/m³ 压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)		42	≥20.0	20.0	合格	
2			100	≥100	138	合格	
				≤0.041	0.039(平均温 度: 25.00°C)	合格	
	燃烧性		20s 内的焰尖高度, mm		€150	137	合格
4 能等级 (B ₂ 级)	级	20s 内燃烧滴落物引 燃滤纸现象		引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	符合	
铅		ET.	氣指数值,%	434	≥26	29.9	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com