



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC182

样品名称: 外墙腻子

Sample Name

受检单位: 石家庄澳彤建筑材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC182

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-------|--|------|-------------|
| 产品名称 | 外墙腻子 | 检验类别 | 型式检验 |
| 受检单位 | 石家庄澳彤建筑材料有限公司 | 生产日期 | 2014 年 09 月 |
| 生产单位 | 石家庄澳彤建筑材料有限公司 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | —— |
| 抽 样 人 | 王明轩 苏亮 | 等 级 | —— |
| 抽样日期 | 2014 年 10 月 26 日 | 抽样数量 | 25kg |
| 样品状态 | 粉状, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》 | | |
| 检验项目 | 1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 吸水量 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 粘结强度 10. 腻子膜柔韧性 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中普通型(P)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 12 月 25 日</p> <p>(检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AC182

第 2 页 共 2 页

中心编号(INO.): 201410AC182

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 [普通型(P)] | 检验结果 | 单项 结论 |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| 1 | 容器中状态 | | 无结块、均匀 | 无结块、均匀 | 符合 |
| 2 | 施工性 | | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 符合 |
| 3 | 干燥时间(表干)/h | | ≤5 | 4 | 合格 |
| 4 | 初期干燥抗裂性(6h) | 单道施工厚度≤1.5mm的产品 | 1mm 无裂纹 | 1mm 无裂纹 | 符合 |
| 5 | 打磨性 | | 手工可打磨 | 手工可打磨 | 符合 |
| 6 | 吸水量/(g/10min) | | ≤2.0 | 1.9 | 合格 |
| 7 | 耐水性(96h) | | 无异常 | 无异常 | 符合 |
| 8 | 耐碱性(48h) | | 无异常 | 无异常 | 符合 |
| 9 | 粘结强度/MPa | 标准状态 | ≥0.60 | 0.76 | 合格 |
| | | 冻融循环(5次) | ≥0.40 | 0.58 | 合格 |
| 10 | 腻子膜柔韧性 | | 直径100mm, 无裂纹 | 直径100mm, 无裂纹 | 符合 |
| 备注: 配比: 粉: 水=1: 0.33。 | | | | | |



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024