



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW157

样品名称: 高强耐水粉刷石膏
Sample Name

委托单位: 北京通富源建筑材料有限公司
Client

检验类别: 委托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW157

| The last of the last of the | -0.0007111137  |  | 贝 共 2 页       |  |
|-----------------------------|--|--|---------------|--|
| 样品名称                        | 高强耐水粉刷石膏   | 检验类别                                   | 委托检验          |  |
| 委托单位                        | 北京通富源建筑材料有限公司  | 商标                                     | 金星牌           |  |
| 生产单位                        | 北京通富源建筑材料有限公司  | 等级                                     |               |  |
| 生产日期                        |  | 样品编号                                   | 能理            |  |
| 来样日期                        | 2016年05月09日  | 规格型号                                   | 干粉型           |  |
| 样品数量                        | 20kg   | 样品状态                                   | 粉状, 无结块       |  |
| 检验依据                        | GB/T 28627-2012《抹灰石膏》  |  |               |  |
| 检验项目                        | 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度  |  |               |  |
| 检验结论                        | *经检验,送检样品的抗折强度、<br>果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层                       | 抗压强度、拉伸料抹灰石膏的技术指标                      | 5结强度的检验5示要求。* |  |
| 調器                          | を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を | 日期: 2016年 <b>05</b><br>(检验测            |               |  |
| 备注:(此处                      | 家户, 中国大学中国生产中  | 10000000000000000000000000000000000000 | 100 A         |  |

批 准:

多九七十

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW157

第2页 共2页

|         |                  |             | 77-27 75-28               |  |
|---------|------------------|-------------|---------------------------|--|
| 验项目     | 标准要求<br>(底层抹灰石膏) | 检验结果        | 单项结论                      |  |
| 强度/MPa  | ≥2.0             | 2.98        | 合格                        |  |
| 强度/MPa  | ≥4.0             | 7.00        | 合格                        |  |
| 结强度/MPa | ≥0.4             | 0.44        | 合格                        |  |
| 结引      | K度/MPa           | 策度/MPa ≥0.4 | 12987 FOX TOO TYPE TOO TO |  |

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。