



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW300

样品名称:	于粉界面剂
Sample Name	
季杯茶店	

委托里位: 北京环华盛昌商贸有限公司 Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201604BW300	第	1页 共2页			
样品名称	于粉界面剂	检验类别	委托检验			
委托单位	北京环华盛昌商贸有限公司	商标				
生产单位	北京环华盛昌商贸有限公司	等级				
生产日期	影響器調	样品编号				
来样日期	2016年04月28日	规格型号				
样品数量	10kg	样品状态	粉状			
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度 (未处理)					
检验结论	*经检验,送检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度(未处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 95 月 26 日 《检验测试章》					
备注:(此处:		NEW TOTAL PROPERTY OF THE PARTY	ILL STATE OF THE S			

批

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW300

第2页共2页

Ant	检验项目		FOUTABLE	第 2 贝 共 2 贝	
序号			标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
	剪切粘结强度/MPa	7d	≥0.7	0.8	合格
		14d	≥1.0	1,2	合格
120	拉伸粘结强度 (未处理)/MPa	7d	≥0.3	0.5	合格
		14d /	≥0.5	0.7	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.30。