

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW276

样品名称:	和铅	拌复合轻	集料混	疑土	479
TACKTOAL	APTAD	PIAUT?	THE	TOT TO	6779

Sample Name

委托单位: 北京金利垣保温工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW276

第1页共2页

样品名称	干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	北京金利垣保温工程有限公司	商标	語說
生产单位	北京金利垣保温工程有限公司	等。级	
生产日期		样品编号	
来样日期	2015年03月16日	规格型号	了
样品数量	100kg - 23-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》		
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3	,导热系数	
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 55 干密度、抗压强度、导热系数的检 料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋 签发	验结果达到 12BJ1 面垫层) 的技术指 日期: 2015 年	-1 中干拌复合轻约 6标要求。* 04 月 24 日
認與		江下 一起 海	测试章钟
备注:(此处	あり、そのイエタもよとのイエタ	PLADALA	TARA

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW276

第2页共2页

序号 序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝	检验结果	单项
		土垫层 B型 (用于楼面 或屋面垫层)		结论
語	千密度/ (kg/m³)	≤850	820	合格
2	抗压强度/MPa	\$3.0° \$2.0°		合格
認	导热系数/[W/(m/K)]	≤0.25	0.22(平均温度: 25.00°C)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。