



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AW159

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

北京恒翔源建材有限公司 委托单位:

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar









15000228304国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AW159

The state of the	201103HW 133	THIT	大大大大大大大	
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	**************************************	
委托单位	北京恒翔源建材有限公司	商品标		
生产单位	北京恒翔派建林有限公司	等。级	B06 A3.5	
生产日期		样品编号		
来样日期	2017年05月08日	规格型号	B06 A3.5	
样品数量		样品状态		
检验依据	GB/T 11968-2006《蒸压加气溶凝压砌块》			
检验项目	1、千密度 2、显方体标准强度 3、导热系数			
检验结论	*经检验,送验样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准GB/T 11968-2006 中 B06 级 合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。*			
		PAUTAIT	7年05月16日 检验测试章》	
《建設館 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

批准:

核: 364

检验单位地址:北京市朝阳区管由中国建材院内北楼 电话:010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201705AW159

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (B06级-含格品)	检验结果	单项结论
認	手密度(kg/m³)	625	618	合格
	立方体抗压强度/MRa (A3.5 级)	平均值 單组 最小值 ≥3.5 ≥2.8	平均值 最小值 3.5	
	导热系数(于态)LW/(m·k)]	≤0.16	0.15(平均温度: 25.00℃)	A

(白空不以)

备注:(此处空台)

说。工明

Notice

- I、本报告无中心"检验测试章"和骑锋章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无口编制(审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告除改、部分复印无效。

 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起中五个工作目内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5) 委托检验样品和委托信息由委托入提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7. 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code): □100024

电话(Teld:(010) 51164723 51164718

传真(Fax)。(010)51164724

报告真伪查询(Tel):(010)51164716

网址 (Web): http://www.dmte.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com



