

展潮

201200308WM

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC119

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别: 09709709 抽样检验了7097097

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心。

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



201200308444(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC119

	经检验, 抽检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水), 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。 签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)					
检验结论						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚萃板:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	\$13250E			
抽样日期	2015年02月03日	抽样数量	lokg of the			
抽样人	王明轩。苏亮	等一级				
抽样地点	企业成品库房	商品标	红藤曾上了了上			
生产单位	北京红豫鲁科技有限公司	规格型号	中教型中华古中生			
受检单位	北京红豫鲁科技有限公司	生产日期	2015年01月			
产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	抽样检验了			

批准:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC119

第2页 共2页

AJTH.	ATTURITA	DIAG	一丁一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	MPa		>0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板土	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$43.0 \$43.0 \$43.0 \$4	2.9 TA	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

