





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW027

TUP/ITE

样品名称:	耐水腻子				
Sample Name					
委托单位:	Hold in advance incention by the presentation				
Client					
检验类别:	委托检验				
Test Type	是一种性质,是一个不可能是一个是一种。 1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1950年,1				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW027

第1页共2页

中心绸写(1	NO.): <u>201303AW027</u>	第一	负 共 2 贞			
样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商标				
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等级	并加			
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年03月07日	规格型号	千粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用紙子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘結强度					
检验结论	*经检验,送检料品的初期干燥符合标准 IG/T 298-2010 中耐水型(签发	Control of the Contro	月09日			

备注: (此处空白)

批准:分子

审核: 工基机

编制:一根

: 南心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW027

第2页 共2页

序号	检验项目 初期干燥抗裂性(3h)		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
			期干燥抗裂性 (3h) 无裂纹	无裂纹	合格
2	粘结强度、MPa-	标准状态	>0.50	0.70	合格
		浸水后	>0.30	0.52	合格

(以下空白)

备注: 配比; 粉:水=1:0.40。

说 明 Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和验缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告徐改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之口起十五口内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated, Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、木报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式;

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 -51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): si13146197542@126.com