



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC280

样品名称:	外墙保温抗裂抹面砂浆			
Sample Name				
受检单位: Client	三河市福山绿洲新型建材有限公司			
检验类别:	型式检验			
Test Type	となるようもよりもよりもよとなるようもよ			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC280

WELL STORY	- 201002AC280		第1页共2页			
产品名称	外墙保温抗裂抹面砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	生产日期	REPLACE PROPERTY.			
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	规格型号	士粉型			
抽样地点	企业成品库房 000000000000000000000000000000000000	商标				
抽样人	陈嘉宇、谷冰莹(日本)	等级	五年35			
抽样日期	2016年02月29日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t 35			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间			
路路	*经检验, 抽检样品所检项目的检! 胶浆的技术指标要求。*	验结果符合标》	年JG 149-2003 中抹 i			
检验结论						
時時	10000000000000000000000000000000000000	期: 2016年	05月10日			
認認	自己的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
备注: (此处	変り、ようちょうりょうかってい	TO STY	THE YOUR			

批准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AC280

第2页共2页

The said	O TABLE		7, -2, 7, 2, 7		
序号	检验功		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		对	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格の
		村冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

邮编: 100024