



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW131


西川水红

样品名称:	预拌抹灰砂浆	1
Sample Name	拉姆维克斯克姆斯	
委托单位: Client	北京路诚伟业建筑材料厂	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW131

第1页共2页

トルを組みてい	0.): 20140/DW131		7-23-1		
样品名称	预拌抹灰砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商标	路抵許		
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级			
生产日期	是胡克克克克	样品编号	語語語		
来样日期	2014年07月14日	规格型号	DP-MR-M5		
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 2h 稠度损失率 3. 14d 拉伸粘结强度 4. 28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的保水率 28d 抗压强度检验结果符合标准 G 抹灰砂浆 M5 的技术指标要求。*	3B/T 25181-2010 	干混抹灰砂浆-普		

备注: (此处空白)

批 准: (

审核: 孔外

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW131

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普 通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	98	合格
2	2h 稠度损失率/%	€30	12	合格
3	14d 拉伸粘结强度/MPa	≥0.15	0.18	合格
4	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	7.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.17。



邮编: 100024