



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW116

耐水腻子 样品名称:

Sample Name

北京双宏兴达涂料厂 委托单位:

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW116 第1页 共2页						
样品名称		检验类别	委托检验			
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	語論線				
生产单位	北京双宏兴达涂料户	等。级	路路路			
生产日期	2014年08月	样品编号	路路路			
来样日期	2014年09月04日	规格型号	建新			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1.0.新摩姆·2. 彩绘强度 2. 彩绘 2. 彩k 2. Nk					
检验结论	*经检验,送检样品的打磨性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N)的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 09 月 28 日 (检验测试章)					
备注: (此处室首子) 2000年						

准: 批

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW116

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
認			手工可打磨	手工可打磨	路路路
始 据	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.74	2000
		浸水后	>0.30	0.58	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。