

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607BW182

超和超过

样品名称:	大大 林面砂浆 一个
Sample Name	
委托单位:	江苏雄鹰建材科技有限公司
Client	
检验类别:	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Test Type	26429642964296429

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607BW182

第1页共2页

	THE THE	20 1 X 7 2 X			
株面砂浆	检验类别	委托检验			
江苏雄鹰建材科技有限公司	商品标	家家安 雅思美			
江苏雄鹰建材科技有限公司	等。级				
	样品编号				
2016年07月22日	规格型号				
20kg	样品状态	12.22.4 <u>*</u>			
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性 3.	可操作时间			
面胶浆的技术指标要求。*	日期: 2016年0	8月22日			
THE PERSON		測中心學			
	抹面砂浆 江苏雄鹰建材科技有限公司 江苏雄鹰建材科技有限公司 2016年07月22日 20kg JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) *经检验,送检样品所检项目的 面胶浆的技术指标要求。*	株面砂浆 检验类别 商 标			

制:

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607BW182

第2页共2页

序号	检验	俭项目	标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接 强度(与 膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.12,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
超		耐冻融	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
2	柔韧性	抗压强度/抗 折强度 (水泥 基)	≤ 3.0	2.8	合格
135	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com