



# 检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW192

样品名称:

柔性腻子

Sample Name

委托单位:

北京云城装饰装潢有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 2012003084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW192

第1页共2页

73772	OY ASTER ON THE YEAR	THE THE PARTY			
样品名称	李性献于 1000000000000000000000000000000000000	检验类别	委托检验		
委托单位	北京云城装饰装潢有限公司	商标			
生产单位	北京云城装饰装潢有限公司	等。级	認能		
生产日期	2015年05月	样品编号			
来样日期	2015年05月25日	规格型号	千粉型		
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (单道施工厚度≤1.5mm 的产品) 2. 耐水性 3. 粘结强度 (标准状态)				
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥品)、耐水性、粘结强度(标准状态中柔性(R)的技术指标要求。*	)的检验结果符合标 签发日期: 2015 名			
备注: (此处					

批准: 多外分之市核: 沙尔

编制:

事

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW192

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求(R型)	检验结果	单项结论
	初期干燥抗 单道施工厚度≤ 製性 (6h) 1.5mm 的产品	lmm, 无裂纹	lmm, 无裂纹	
2	耐水性 (96h)	是暴力	无异常。	经存金品
232	粘结强度 /MPa	≥0.60	0.73	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料:水=1.0:0.40。