



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC198

样品名称: TF 界面砂浆

Sample Name

受检单位: 无锡市天丰涂装工程有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC198

第 1 页 共 2 页

产品名称	TF 界面砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	产品批号	——
生产单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	生产日期	2013 年 01 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	天丰牌
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	——
抽样日期	2013 年 02 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JGJ 253-2011 《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (原强度、浸水) 2. 可操作时间		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检项目检验结果符合标准 JGJ 253-2011 中界面砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 05 月 12 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC198

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (界面砂浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	原强度	≥0.90	0.92	合格
		浸水	≥0.70	0.71	合格
2	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1：0.50。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry