



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW172

ED HIVE

样品名称:	石墨聚苯板
Sample Name	
委托单位:	北京祥合盛世保温材料厂
检验类别:	委托检验
Test Type	455547244724574472467

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW172

第1页共3页

	签发日期: 2917年(3月13日) (检验测试章)							
检验结论	*经检验,送检样品的表 GB/T 29906-2013 中模塑板-033 符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 验结果符合标准 GB 8624-2012 品)的技术指标要求。*	级的技术指标要求 Ⅱ类的技术指标要中平板状建筑材料	注:压缩强度的检验结果 中求:燃烧性能等级的检 Brick(),级难燃材料(制					
检验项目	1. 表观密度 2. 导热系数 3. 压缩强度 4. 燃烧性能等级							
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模型 GB 8624-2012《建筑材料及制品 GB/T 29906-2013《模塑聚苯板	品燃烧性能分级》	444244344					
样品数量	20块	样品状态	板状					
来样日期	2017年03月06日	规格型号	033 级					
生产日期		样品编号	别的說					
生产单位	北京祥合盛世保温材料厂	等级	Bi级					
委托单位	北京祥合盛世保温材料厂	商标						
样品名称	石墨聚苯板	检验类别	委托检验					

编制: 苏亮



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW172

第2页共3页

序号	检验项目			标准要求		检验结果	单项结论
SHE	超	表观密度,kg/m³			18~22	20	合格
2	导热系数, W/(m·K)			-033 级	€0.033	0.032(平均温 度: 25.00℃)	合格
23		压缩强度, kPa		II类	≥100	138	合格
		多	燃烧增长速率指 数 0/4MJ, (W/s)	€250		173	合格
認	燃烧	To the	火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	<试样边缘		<试样边缘	符合
147	性能等级	C 级	600s 的总放热量, MJ	≤15		9.0	合格
(B <sub>i</sub> 级)	(B <sub>1</sub>	60s 内焰尖高度, mm	€150		CT 112 0 2	合格	
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	符合
	250	氧指数值,%		≥30		32.9	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW172

第3页共3页

样品名称 石墨聚苯板 (样品照片)

备注:(此处空白)

く、矢属主の

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com