



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW210

样品名称: 粉刷石膏(底层)

Sample Name


委托单位: 北京祥龙博远科贸有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW210 第1页共2页 样品名称 检验类别 粉刷石膏 (底层) 委托检验 委托单位 北京祥龙博远科贸有限公司 商 标 等 生产单位 级 北京祥龙博远科贸有限公司 生产日期 样品编号 来样日期 2015年04月17日 规格型号 干粉型 样品数量 样品状态 粉状, 无结块 20kg 检验依据 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 检验项目 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 *经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结 果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2015年05月07日

备注:(此处空白)

审核: 74

制:多小个十

(检验测试章)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW210

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
路	抗折强度/MPa	≥2.0	2.8	
325	抗压强度/MPa	4.0	256.65	
	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.4	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

OMTO