



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW030

样品名称:

粉刷石膏 (底层)

Sample Name

委托单位: 北京鑫臣佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar









(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW030

THAT			X 7 4 X			
样品名称	粉刷石膏 (底层)	检验类别	委托检验			
委托单位	北京鑫巨佳业建筑材料有限公司	召演品标				
生产单位	北京鑫巨佳业建筑材料有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2017年04月28日	规格型号	在教型			
样品数量	20kg	样品状态				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素酿量》					
检验项目	1. 抗拆强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘結强度 4. 放射性 (放射性比活度)					
TA TOT	HOT ANT THURSDY LAV	PATA THA	MITAUTA			
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层(放射性比活度)的检验结果符合标准料的技术指标要求,产销与使用范围;签发目	株灰石膏的技术才 EGB6566-2010 中	首标要求:放射性 A类装饰装修材 月10日			

批 准:

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704AW030				第2页 共2页	
序号	检验项目		亦准要求	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	点层抹 灰石膏	≥2.0	2.70	含格
	抗压强度/MPa		13.40°F	5.80	
	拉伸粘结强度/MPa		≥014	0.42	
	放射性 (放射性比活度)	A	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2	合格
			外照射指数 (1 ₇) ≤1.3		2000 A

(以下空白)

备注:配比:粉:水三1.0;0.40。

说 Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无产编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作目内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7. 本报告采用防伤纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code): 100024

电话(Tel);(010)51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel):(010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com