

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW276

 样品名称:
 粉刷石膏(底层)

 Sample Name
 涿州鑫益海建筑材料有限公司

 Client
 委托检验

 Test Type
 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

AL PARA	No.): 201601AW276	100170第1	页共2页		
样品名称	粉刷石膏(底层)	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	商标			
生产单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	等级			
生产日期		样品编号	報報		
来样日期	2016年01月30日	规格型号	50kg±1kg		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗析强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验。果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*  签发日期: 2016 年 03 月 20 日 (检验测试章)				
HOTT TO		27.3.4.2.4.2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4			

批准:

ルグ 审核: 近れ

编制: 弘士



金验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW276

第2页共2页

STATE OF THE PERSON NAMED IN				
序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	\$20	2,70	合格
2	抗压强度/MPa		5.80	合格
3.0	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	合格

(以下空白)

6注:配比:粉:水=1.0:0.40。

金验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024