



检

验报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509EW104

样品名称: 热固型 EPS 防火保温板

Sample Name

委托单位: 北京华腾丰旺科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

趋验侧面专用

00000





建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

验报告

TEST REPORT

第1页共3页 中心编号(No.): 201509EW104 检验类别 委托检验 热固型 EPS 防火保温板 样品名称 标 高 委托单位 北京华腾丰旺科技有限公司 等 级 牛产单位 北京华腾丰旺科技有限公司 样品编号 生产日期 2015年07月29日 1200mm×600mm 规格型号 2015年09月29日 来样日期 ×70mm 样品状态 无缺损板状 18 块 样品数量 GB/T 10801.1-2002《绝热用模型聚苯乙烯泡沫塑料》 检验依据 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 水蒸气透过系 数 6. 吸水率 (体积分数) 7. 断裂弯曲负荷 8. 垂直于板面方向的抗拉强 检验项目 度 9. 外观质量 10. 尺寸允许偏差 *经检验,送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、 水蒸气透过系数、吸水率 (体积分数)、断裂弯曲负荷、尺寸允许偏差的检 验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 垂直于板面方 向的抗拉强度的检验结果符合标准 JG 149-2003 中膨胀聚苯族的技术指标 要求:外观质量的检验结果见第2页。* 检验结论 答发日期: 2015年10月23日 (检验测试章)

备注: (此处空白)



建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509EW104

第2页 共3页

	检验项目	标准要求 (II类)	检验结果	单项结论
	表观密度/(kg/m³)	20°2		
122	压缩强度/kPa	≥100	1818 P. S.	
	导热系数(平均温度 25±2℃) /[W/(m·K)]	< 0.041	0.034 (平均温度 25.00℃)	2000
	尺寸稳定性(70±2℃, 48h)/%	THE STEE		多格
333	永蒸气透过系数/ [ng/(Pa·m·s)]	4.5		
263	吸水率(体积分数,浸水 96h)		超鏡鏡	1
	断裂弯曲负荷/N	25		2882
8	垂直于极面方向的 抗拉强度/kPa	>100		多格
	かい かい かい かい かい かし かい の に 。 に 。		表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀, 无可见缺陷等。	

- 备注: (1) 表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、水蒸气透过系数、吸水率、 断裂弯曲负荷、外观质量、尺寸允许偏差依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定 的试验方法进行检验;
 - (2)垂直于板面方向的抗拉强度依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验;
 - (3) 透温系数采用干燥剂法检验; 恒温恒湿箱温度 23℃, 恒温恒湿箱湿度 50%。

电话: 010-51164723 邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509EW104

第3页共3页

序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	HU-DI
	火允编	厚度(50~75)/mm		1.0	经路	1
		长度(1000~2000)/mm		202		1
		宽度(<1000)/mm			路路	1
		对角线差(1000~2000)/mm	超過			

(以下空白)

备注: (此处空白)