



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BW165

样品名称: 环氧树脂面涂

Sample Name

委托单位: 石家庄睿格涂料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BW165

第 1 页 共 3 页

样品名称	环氧树脂面涂	检验类别	委托检验
委托单位	石家庄睿格涂料有限公司	商 标	睿格
生产单位	石家庄睿格涂料有限公司	等 级	—
生产日期	2017 年 06 月 02 日	样品编号	—
来样日期	2017 年 06 月 19 日	规格型号	—
样品数量	主剂: 10kg, 固化剂: 5kg	样品状态	液态 (双组分)
检验依据	GB/T 22374-2008 《地坪涂装材料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 涂膜外观 3. 硬度 (铅笔硬度) 4. 耐冲击性 (II 级) 5. 耐化学性 6. 耐磨性 7. 耐水性 8. 干燥时间 9. 附着力 10. 防滑性 (干摩擦系数)		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、涂膜外观、硬度 (铅笔硬度)、耐冲击性 (II 级)、耐化学性、耐磨性、耐水性、干燥时间、附着力、防滑性 (干摩擦系数) 的检验结果符合标准 GB/T 22374-2008 中地坪涂装材料面涂 (水性) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2017 年 08 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BW165

第 2 页 共 3 页

中心编号(NO.): 201706BW105

序号	检验项目		标准要求 地坪涂装材料面 涂（水性）	检验结果	单项结论
1	容器中状态		搅拌混合后均 匀、无硬块	搅拌混合后均 匀、无硬块	符合
2	涂膜外观		涂膜外观正常	涂膜外观正常	符合
3	硬度（铅笔硬度（擦伤））		≥H	H	合格
4	耐冲击性（Ⅱ级）		1000g 钢球，高 100cm，涂膜无 裂纹、无剥落	涂膜无裂纹、无 剥落	符合
5	耐化学性	耐油性 （120#溶剂 汽油，72h）	不起泡，不剥落， 允许轻微变色	不起泡，不剥落， 不变色	符合
		耐碱性 （20%NaOH ，72h）	不起泡，不剥落， 允许轻微变色	不起泡，不剥落， 不变色	符合
		耐酸性 （10%H ₂ SO ₄ ，48h）	不起泡，不剥落， 允许轻微变色	不起泡，不剥落， 不变色	符合
(下一页续)					
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706BW165

第 3 页 共 3 页

中心编号(No.): 201700B W103

序号	检验项目		标准要求 地坪涂装材料面 涂 (水性)	检验结果	单项结论
6	耐磨性 (750g/500r) /g		≤0.060	0.023	合格
7	耐水性 (168h)		不起泡, 不剥落, 允许轻微变色, 2h 后恢复	不起泡, 不剥落, 不变色	符合
8	干燥时间 /h	表干	≤8	2	合格
		实干	≤48	14	合格
9	附着力/级		≤1	1	合格
10	防滑性 (干摩擦系数)		≥0.50	0.62	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 主剂: 固化剂=4.0:1.0。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164724

报告真伪查询 (Tel)：(010) 51164716

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：dmtd2007@163.com

