



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW007

| 样品名称: | 林灰砂浆 |
|--------------------|--|
| Sample Name | |
| 委托单位: Client | 北京钻鑫科技发展有限公司 |
| 检验类别: Test Type | 委托检验 5000000000000000000000000000000000000 |

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW007

第1页共2页

| 1,034 2 (1 | 10.): 201603DW007 | ようしてている。 | 11页 共2页 | | |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|--|--|
| 样品名称 | 抹灰砂浆 | 检验类别 | 委托检验 | | |
| 委托单位 | 北京钻鑫科技发展有限公司 | 商标 | 钻鑫TM | | |
| 生产单位 | 北京钴鑫科技发展有限公司 | 等级 | | | |
| 生产日期 | | 样品编号 | | | |
| 来样日期 | 2016年03月25日 | 规格型号 | DP M15 | | |
| 样品数量 | 10kg | 样品状态 | 粉状 | | |
| 检验依据 | GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 保水率 2.14d 拉伸粘结强度 3.28d 抗压强度 | | | | |
| 检验结论 | *经检验,送检样品的保水率、 检验结果符合标准 GB/T 25181-201 的技术指标要求。* | 14d 拉伸粘结强度 0 中干混抹灰砂浆。 | t、28d 抗压强度的 普通抹灰砂浆 M15 | | |
| 1平9世年12 | | | 16年05月05日 (检验测试章) | | |

备注:(此处空台)

批准:

Ł.

审核: 74,57

编制:

带

检验单位地址

北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603DW007 第 2 页 共 2 页

| THE PARTY IN | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------|------|------|
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (干混抹灰砂浆-普 通抹灰砂浆 M15) | 检验结果 | 单项结论 |
| | 保水率/% | ≥88 | 96.2 | 合格 |
| 2 | 14d 拉伸粘结强度/MPa | ≥0,20 | 0.89 | 合格 |
| 3 | 28d 抗压强度/MPa | ≥15.0 | 16.5 | 合格 |

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.17。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼