

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC222

样品名称:	石墨聚苯板
Sample Name	
受检单位: Client	北京海盛轻型保温材料厂
检验类别: Test Type	型式检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC222

第1页共3页

The state of the s	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		713 1 71 71 71			
产品名称	石墨聚苯板	检验类别	型式检验			
受检单位	北京海盛轻型保温材料厂	生产日期	2015年12月			
生产单位	北京海盛轻型保温材料厂	规格型号	1200mm×600mm×80mn			
抽样地点	企业成品库房	商标	4248429			
抽样人	邓杰 谷冰莹	等级	033级 B <sub>1</sub> 级			
抽样日期	2016年03月06日	抽样数量	20块			
样品状态	板状	抽样基数	30m <sup>3</sup>			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据 检验项目	GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》  1. 允许偏差 2. 导热系数 3. 表观密度 4. 尺寸稳定性 5. 弯曲变形 6. 水蒸气透过系数 7. 吸水率 8. 燃烧性能等级					
检验结论	5. 弯曲变形 6. 水蒸气透过系数 7. 吸水率 8. 燃烧性能等级 9. 垂直于板面方向的抗拉强度 *经检验,抽检样品的允许偏差、导热系数、表观密度、尺寸稳定性弯曲变形、水蒸气透过系数、吸水率、燃烧性能等级、垂直于板面方向的抗拉强度的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中模塑板-033 级的技术指标要求。*					
			ç			
E:(此处	、空句)、「つて」、「つして」、「つし、	10-67-10	位整任则中心"令人			

制:お亮



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC222

第2页 共3页

序号	检验项目		检验项目 标准要求 (模塑板-033 级)		单项结论
	提到	厚度	0.0~+1.5	0.0~+1.0	合格
	允许 偏差, mm	长度	2552	-2~+2	合格
		宽度		-1~+1	合格
		对角线差	/ ≤3	35:5	合格
		板边平直度	€2	2	合格
	超	板面平整度	S \$10 €1		合格
2	导热系数, W/(m·K)		≤0.033	0.033(平均温 度: 25.00℃)	合格
3	表观密度, kg/m³		18~22	20.2	合格
4	尺寸稳定性,%		≤0.3	0.3	合格
5	弯曲变形, mm		≥20	22	合格
6	水蒸气透过系数, ng/ (Pa·m·s)		≤4.5	2.6	合格
7	吸水率 (体积分数), %		≤3	2.6	合格
8	燃烧性能等级		B <sub>1</sub> 级	B <sub>1</sub> 级	符合
9	垂直于板面方向的 抗拉强度,MPa		≥0.10	0.13	合格

备注:水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为25mm,温度:23℃,湿度: 50% .



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业技术监督研究中心

邮编: 100024

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201603AC222

第3页共3页

样品名称

石墨聚苯板

(样品照片)



备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

#### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com