





报 检

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AW317

立的外近

样品名称:	粉刷石膏底层		
Sample Name			
委托单位: Client	北京博奥宏达科贸有限责任公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type	。 1985年 1987年		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AW317

第1页共2页

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The state of the s		
粉刷石膏底层	检验类别	委托检验		
北京博奠宏达科贸有限责任公司	商标	宏奥		
北京博奧宏达科貿有限責任公司	样品状态	粉状		
	生产批号	是是是结		
2012年02月24日	样品编号			
10kg	规格型号	千粉型		
JC/T 517-2004《紛刷る音》				
1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 剪切粘结强度				
经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、剪切粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 517-2004 中底层粉刷石膏的技术指标要求。				
签发目	20 Man 14 Man 2 Man 20	05月25日 『试章》		
	北京博奧宏达科貿有限责任公司 北京博奧宏达科貿有限责任公司 2012年02月24日 10kg JC/T 517-2004《粉刷石資》 1. 抗析程度 2. 抗压强度 3. 剪 *经检验、送检样品的抗析强度 果符合标准 JC/T 517-2004 中底层粉	北京博奧宏达科貿有限責任公司 样品状态 北京博奧宏达科貿有限責任公司 样品状态 生产批号 2012年02月24日		

备注:(此处空白)

批准: 版本 审核: 王英加编制: 了的到

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AW317

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层粉刷石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度,MPa	≥2.0	2.8	合格
23.	抗压强度,MPa	>4.0	6.7	合格
3	剪切料结蛋度,MPa	≥0.3	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0:40.

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和特维章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告徐改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之口起十五日内向本中心提出, 逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用物伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 -51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

國地 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com