



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC326

样品名称: 瓷砖粘接砂浆
Sample Name

受检单位: 北京市双盛新型建筑材料厂
Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC326

第1页共2页

产品名称	造砖粘接砂浆 Constant	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京市双盛新型建筑材料厂	生产日期	2015年01月15日		
生产单位	北京市双盛新型建筑材料厂	规格型号	子粉型0200		
抽样地点	企业成品库房	10000000000000000000000000000000000000			
抽样人	正明轩。张攀	等一级	125		
抽样日期	2015年01月28日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	1347273922		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度				
	*经检验, 抽检样品的拉伸胶验结果符合标准 JC/T 547-2005 中	粘原强度、浸水后 ·普通型胶粘剂(C	的拉伸胶粘强度的构 (1) 的技术指标要求		
检验结论					
網網		发日期: 2015 年 (松	₩ 03月28日 验测试章)		

备注: (此处空白)

批准: 人物生一审核

核: 了丝和

编制:公元元

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC326

第2页共2页

電影	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
語	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	
	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	#30.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 1		

(以下空由)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。