



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW497

DINITE

样品名称:	轻集料空心砌块			
Sample Name				
委托单位: Client	三河市李枣林乐乐水泥制品厂			
检验类别:	委托检验			
Test Type	27,296,236,236,236,236,236			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW497

第1页共2页

		HALL THE STATE OF	77 77 77 27			
样品名称	轻集料空心砌块	检验类别	委托检验			
委托单位	三河市李枣林乐乐水泥制品厂	商标	乐乐			
生产单位	三河市李枣林乐乐水泥制品厂	等 级	MU3.5			
生产日期	建筑建筑建筑	样品编号	49.64			
来样日期	2017年03月24日	规格型号	395mm×140mm×195mm			
样品数量	10块	样品状态	块状			
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的密度等级中密度等级 1000 级的技术指标GB/T 15229-2011 中强度等级 MU	、要求: 抗压强	度的检验结果符合标准			
3735			7 年 04 月 03 日			
7017	FRANK MARKET	数位	2验测试章)			
备注:(此外	(空台)	301	图测证中心 900			

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW497

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 ≥810, ≤900		检验结果 900		单项结论
	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 900 级) 抗压强度/MPa					
		平均值	最小值	平均值	最小值	经过程
2 (强)	(强度等级 MU3.5)	≥3.5	≥2.8	3.6	3.4	合格。

(以下空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>