



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BW127

样品名称: 聚合物水泥防水涂料

Sample Name

委托单位: 东莞市金兆建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry, Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan







(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 2017/0BW127

第1页共3页

1,0 314 27	NO.): 201740BW127	第一个大	1页共3页	
样品名称	聚合物水泥坊水涂料。	检验类别	<b>委托检验</b>	
委托单位	东莞市金兆建筑材料有限公司	商标		
生产单位	产集青筑科技有限公司	等。级	配配線	
生产日期		样品编号	<b>PENER</b>	
来样日期	2017 # 10 HO16 EN	规格型号	北海川型	
样品数量	TOKE	样品状态	双组分:粉状,液态	
检验依据	CiB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 CiB 18582-2008《室內装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》			
检验项目	1. 拉伸碰度(无处理) 2. 断裂伸长率(无处理) 3. 不透水性 4. 黏结磁度(无处理) 5. 抗渗性 6. 挥发性有机化合物(VOC)			
からなりためた。	*经检验,送检释品的拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、 不透水性、粘结强度(无处理)、抗渗性的检验结果符合标准 GB/T23445-2009中II型的技术指标要求:挥发性有机化合物(VOC)的 检验结果符合标准GB 18582-2008 中水性墙面涂料的技术指标要求。*			
			五混砂浆	
認認			01 月 23 四 浏试章/	
备注:(此处			2000年	

批准: 300 2 車核: 14

编制:张华

於影單位也與口北京市朝間区管主中国建材院內北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710BW127

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	拉伸强度 无处理/MPa	≥1.8	2.1	合格。
額	斯翟伸长率 无处理7%	≥80	164	合格。
经	不透水性人 (0.3MPa, 30min)	不透水	不透水	では
	相结强度 是处理/MP6	≥0.7	0.9	含格
	拉渗性(砂浆骨水面)/MPa	≥0.6	0.6	50含格。
36	挥发性有机化合物含量 (VOC) ((g/L)	≤120	未检出	符合

(下一页续)

备注: 配比: 粉:液=0.8:1.0。

## 说。。明

#### Notice

- 1、 不报告此中心 "检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、市核、批准"签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、 本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议、应于收到报告之自起十五个工作日内向本中心提出,逾一期忽不受理。(1)

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、凌托脸游样品和委托信息由委托人提供,由心不对真实性负责。委托检验结一、成以对来称负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6. 本报告的法律责任由建筑材料 TAN技术监督研究中心承担。
The fegal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、 本报告采用奶伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

水中心概态方式

通由《Address》:北京市朝阳区辖庄东里一号北楼

No. I Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

叫编 Post Code 1: 100024

唐原(TeD)。(010) 51164723 51164718

传真(Fax)。(010) 51164724

报告真伪查询(Tel2: (010) 51164716

While (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(B-mail): dmtc2007@163.com



