



检验报台

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW265

样品名称: 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 Sample Name

委托单位: 涿州市军蓬建筑材料加工厂

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW265

第1页共2页

ALCOHOLD THE RESERVED OF	The state of the s	The Mark State of the State of			
样品名称	胶粉聚苯颗粒保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	商标	军 18		
生产单位	涿州市军蓬建筑材料加工厂	等级	認語		
生产日期	2016年04月20日	样品编号	强强		
来样日期	2016年04月27日	规格型号	干粉型		
样品数量	100kg	样品状态	1000米余		
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 4. 软化系数				
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密数的检验结果符合标准 JG/T 158-20的技术指标要求。*	TA-UTTALAS V	紫料(保温浆料 6月06日		

备注:(此处空白)

批准:

审核: 张和

编制:

東

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW265

序号	检验项目	标准要求 胶粉聚苯颗粒浆 料(保温浆料)	检验结果	单项结论
認	干表观密度/(kg/m³)	180~250	225	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.06	0.059 (平均温度: 25.00°C)	合格
35	抗压强度/MPa	≥0.20	0.28	合格
	软化系数	≥0.5	20.71	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:1.2。